

LITAPRUFUR
POLYESTER

0,5 mm



Paulreynd lausn sem
ver stálið fyrir veðri og vindum
TÆRINGARFLOKKUR RC3



Hentar vel sem **þak- og veggklæðning**

RAL 9010
Fönn

RAL 9005
Klettur

RAL 6020
Lyng

RAL 7038
Stormur

RAL 3011
Mýri

RAL 7011
Steinn

ÓLITAÐ STÁL

ÁLSINK
TÆRINGARFLOKKUR RC4

0,5
mm

0,6
mm

GALV
TÆRINGARFLOKKUR RC3

0,6
mm

ÁHRIF UMHVERFIS Á YFIRBORÐ KLÆÐNINGAR

Ending klæðningar ræðst af umhverfi og viðhaldi. Hægt er að spara bæði tíma og fjármuni með viðhaldi og vitund. Helstu áhrifavaldar eru:



Geislun frá sól



Rigning, stormar og snjókoma



Selta í nærumhverfi, nálægð við sjó



Mengun í nærumhverfi, frá iðnaði eða umferð

Sólargeislun, veðurskilyrði og nálægð við sjóinn eru þeir þættir sem stuðla að hrörnun málningar auk mengunar frá umhverfinu. Reglubundin skoðun og viðhald á klæðningu kemur sér vel fyrir budduna til langs tíma lítið.

ÞRIF OG VIÐHALD

Sé rétt staðið að verki er hægt að tryggja hámarksendingu klæðningar með reglubundnu viðhaldi og þrifum.



Hreinsaðu klæðninguna á hverju vori, sérstaklega þar sem regnvatn nær ekki til



Notaðu vatn og mjúkan bursta eða háþrýstidælu



Notaðu venjulegan uppþvottalög eða hreinsiefni til iðnaðarnota í því magni sem framleiðandi leggur til


VEÐRUN KLÆÐNINGAR



1



2



3



4

STIG

Ný stálplata.

Kölkun veldur því að yfirborðið verður ljósara yfirlitum. Húðin er enn á sínum stað en er þynnri.

Efsta lag húðarinnar hefur máðst af og grunnurinn er sýnilegur.

Efsta lagið og grunnurinn hefur máðst af og málmurinn er sýnilegur.

AÐGERÐIR

Ef kölkun er óviðunandi má þvo hana af með hreinsiefni og vatni.

Hreinsaðu lausa húð og óhreinindi áður en málað er yfir.

Skrapaðu allt laust lífrænt efni og málningarleifar. Þússaðu niður að berum málmum þar sem skemmdir eru. Hreinsaðu með basisku fituleysandi efni og þvottalegi og láttu þorna. Málaðu fyrst með ryðvarnargrunni og síðan tveimur umferðum af viðeigandi málningu.

Aðalnúmer **412 5300**

Söluþeleild **412 5350**

sala@limtrevirnet.is

Aðalskrifstofa Lynghálsi 2, 110 Reykjavík

Söluskrifstofa Borgarbraut 74, 310 Borgarnesi

www.limtrevirnet.is



Limtrevirnet